



SOLID GLAS FLEX PU 203

370.0312.1 SOLID GLAS FLEX PU 203 однокомпонентный полиуретановый клей для вклейки стёкол 310ml 3-ч.

Описание:

Однокомпонентный полиуретановый эластичный высокомодульный полиуретановый клей для вклейки автомобильных стёкол Solid Glas Fast Pu 203. Высыхание происходит под воздействием атмосферной влажности. Идеален для непосредственного остекления транспортных средств. Продукт объединяет высокомодульные качества, которые обеспечивают прочность, необходимую для поддержания жёсткости кручения, и качества, обеспечивающие правильное склеивание стекла. Продукт разработан для осуществления "быстрого ремонта" обеспечивает время готовности к эксплуатации автомобиля после замены автомобильного стекла через 3 часа при 23С и относительной влажности 50.

Характеристика:

- однокомпонентный, полиуретановый
- не содержит растворитель, без запаха
- годен для нанесения при низких температурах
- не даёт усадки • стойкость к погодным условиям и старению
- эксплуатация отремонтированного т/с возможна через 3 часа (23°C, 50% о. в.)
- вес стекла не более 35 кг
- предотвращает окисление на алюминиевых кузовах

Применение:

Удалить уплотнители. Снять щётки стеклоочистителя.

Аккуратно срезать стекло.

Обработать оставшийся на кузове автомобиля слой герметика таким образом, чтобы слой был равномерной толщины (1-2 мм). В том случае, если старый герметик не является полиуретановым, необходимо полностью удалить его.

Нанести SOLID PRIMER (грунт) на участки с открытым металлом и лакокрасочным покрытием.

Обработать края стекла с помощью SOLID-Cleaner (очиститель), нанося его с помощью аппликатора, и дать просохнуть в течение 15 мин. С помощью аппликатора нанести SOLID PRIMER (грунт) для защиты герметика от ультрафиолетового излучения и улучшения адгезии. Дать просохнуть в течение 15 мин.

Равномерно нанести герметик на края стекла либо кузова автомобиля.

Немедленно после нанесения герметика установить стекло на место и слегка прижать по всему периметру.





TDS

техническая информация

Технические характеристики:

Химическая основа: полиуретан.

Цвет: чёрный.

Механизм отверждения: влажность.

Плотность: $1,27 \pm 0,02$ гр/см³.

Время образования плёнки при 23°C и 50 % о.в.: 35 минут.

Скорость полимеризации при 23°C и 50 % о.в.: 3 мм/24ч.

Твёрдость по Шору А (DIN 53505): 55.

Модуль упругости (DIN 53504): $2,6 \pm 0,2$ н/мм².

Прочность на разрыв (DIN 53504): $6,0 \pm 0,1$ н/мм².

Удлинение до разрыва (DIN 53504): >500%.

Удельное сопротивление: 10 Ω (ом) см.

Температура применения: +5°C до +40°C.

Температура эксплуатации: - 40°C / +90°C кратковременно до 140°.

Удельное сопротивление: 10×9 Ω (ом) см.

Срок годности: 18 месяцев.

Штук в коробке: 20 картриджей.

