

1K PLASTIC PRIMER EXS

ОПИСАНИЕ

Быстро сохнущая однокомпонентная адгезионная грунтовка.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Улучшает адгезию лакокрасочных материалов к различным поверхностям: старое ЛКП, стекло, пластик (в том числе PP и PE);
- Быстро сохнущая грунтовка под однокомпонентные и двухкомпонентные лакокрасочные материалы;
- Не требует добавления других компонентов.

Коэффициент смешения

		% в весе, гр	% в объеме, мл
Продукт	1K Plastic Primer EXS	100	100
Растворитель	Растворитель	-	-

Объем твердых (A) 3-10%

Вес твердых (A) 3-15% **Плотность** 0,89 г/л (+/- 0,01 г/л)

Вязкость (A) 10 - 20 сек

DFT 3 мкм	+10 °C	+23 °C	+35 °C
Сухая «от пыли»	15 мин	5-10 мин	5 мин
Сухая «на отлип»	20-25 ч	10-15 мин	5-7 мин
Минимальная сушка до нанесения эмали	20-24 мин	10-15 мин	5-7 мин

Данные приведены при относительной влажности воздуха 65%. При изменении влажности данные могут измениться.

1K PLASTIC PRIMER EXS**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Наносите в один слой. Теоретический расход составляет 50 г/м².
- Грунтовка готова к использованию, добавление других компонентов не требуется. Рекомендуемый диаметр сопла – 1,2–1,4 мм и давление 3-4 бар.

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Все поверхности должны быть чистыми и сухими. Температура воздуха, поверхности и краски не должна опускаться ниже +5°C во время нанесения и сушки. Относительная влажность воздуха во время нанесения и сушки не должна превышать 80%. Температура поверхности стали должна оставаться по крайней мере на 3°C выше точки росы. Во время нанесения и сушки в закрытых помещениях требуется хорошая вентиляция и достаточное движение воздуха.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Содержит органические растворители. Выполняйте малярные работы с местной и общей вентиляцией. Используйте резиновые перчатки для защиты рук и средства индивидуальной защиты для защиты органов дыхания. Хранить материал в плотно закрытой таре. Хранить вдали от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня, статического электричества. Не курите поблизости. Используйте взрывозащищенное оборудование, освещение, искробезопасные инструменты. Тушите, распыляя воду или используя воздушно-механическую пену и порошки. В случае попадания на кожу промойте загрязненные участки водой с мылом, высушите и смажьте жирным кремом.

Только для промышленного и профессионального использования.

Приведенная выше информация не является исчерпывающей или полной. Информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте, и она предоставляется в меру наших знаний. Как производитель, мы не можем контролировать условия, в которых используется продукт, или множество факторов, влияющих на использование и применение продукта. Мы отказываемся от ответственности за любой ущерб, причиненный использованием продукта вопреки нашим инструкциям или в ненадлежащих целях. Мы оставляем за собой право изменять данную информацию в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Продукт предназначен только для профессионального использования и должен использоваться только профессионалами, обладающими достаточными знаниями и опытом. Приведенная выше информация носит исключительно рекомендательный характер. В пределах, допускаемых применимым законодательством, мы не несем никакой ответственности за условия, в которых используется продукт, или за использование или применение продукта.

В случае, если вы намереваетесь использовать продукт для любых других целей, кроме рекомендованных в этом документе, без предварительного получения нашего письменного подтверждения о пригодности для предполагаемого использования, такое использование осуществляется на ваш собственный риск