







204 BRUSH SEAM SEAL (1кг)


ОПИСАНИЕ	
Герметик под кисть на основе синтетических каучуков. Отлично подходит для нанесения на сварные швы, для эластичного уплотнения вокруг арок колес и внутренней поверхности кузова, создавая оригинальное заводскую фактуру с видимыми полосками кисти. Покрытие может быть окрашено 2К акриловыми, полиуретановыми или любыми другими автоэмалями на водной и сольвентной основе. Цвет серый.	
ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	
204 Brush seam seal имеет очень хорошую адгезию к многим субстратам, предварительно очищенным от грязи, соли, жира и подготовленным соответствующим образом.	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
	<u>Очистка поверхности;</u> удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием очистителя A1 AS 700 и A1 WB 1000 Предварительная очистка поверхности, имеющей старое лакокрасочное покрытие, с водой и моющим средством, ополаскивание чистой водой.
	<u>Шлифование</u> сухое шлифование, финальный шаг с: P180-P220
	<u>Очистка поверхности:</u> Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением 210 Seam seal с использованием очистителя A1 AS 700
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
	Продукт готов к применению и не требует разбавления.
ОБОРУДОВАНИЕ	
	Оборудование: Наносить с помощью жесткой кисти для клеевых масс или шпателем. Температура нанесения: от +5°C до +25°C.
ВЫДЕРЖКА ПЕРЕД ОКРАСКОЙ	
	Герметик может быть окрашен после образования пленки «на отлип».

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ



Все 2К грунты А1, акриловые и базовые эмали.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Содержание твёрдых веществ: (65 ± 5) %

Химическая стойкость:

К кислотам: хорошая к соляному раствору

Термическая стойкость: от -30°C до +80°C, кратковременно +120°C.

Срок годности 18мес. в закрытой заводской упаковке.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Во время работы с продуктами, необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.

Помещения должны хорошо проветриваться.

Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками А1.

© Европроект 1999-2016

Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::

Факс.: +7 (495) 229-4257 ::

почта info@europroject.ru