



332.1003 SOLID FULLER HS

2-компонентный акриловый грунт, цвет серый

332.1003 (800+200 мл)

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Грунт-наполнитель **SOLID FULLER HS**
Отвердитель **SOLID FULLER HS HARDENER**
Разбавитель **SOLID 2K THINNER**

ХАРАКТЕРИСТИКА

Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель Fuller HS 4+1. Применяется для промышленной и ремонтной окраски транспортных средств. Является универсальным продуктом для различных видов ремонта. Может наноситься на поверхности из стали.

Преимущества продукта:

- очень высокая наполнительная способность;
- чрезвычайно легкий в обработке;
- короткое время сушки;
- характеризуется высоким сухим остатком.

Применяется для окончательного выравнивания поверхности, для заполнения небольших пор и шлифовальных рисок. Подходит для всех существующих видов эмалей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продукт обладает очень хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно наносить на:

Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные. Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP). Полиэфирные шпатлевки. Эпоксидные грунты. Реактивные грунты. Изолирующие грунты. Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.

Тщательная подготовка основания обязательна для получения качественного покрытия.

На стальные и оцинкованные поверхности предварительно должен быть нанесен антикоррозионный протравливающий грунт. Старое лакокрасочное и ремонтное покрытие предварительно должно быть обработано абразивом P-240

НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 2-3 полных слоя с межслойной выдержкой 5-10 минут. Важно: перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матования предыдущего слоя.

ОБРАБОТКА

Перед нанесением последующих декоративных покрытий требуется шлифование. Сухое шлифование производить абразивом P240-P500, мокрое шлифование P800 – P1000.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления
Плотность продукта: 1,58 кг/л
Теоретическая укрывистость: 3-4 м²/л слой 100мкм
Содержание органических летучих веществ: 538 г/л
Цвет: серый, **степень блеска:** матовый

www.solid-auto.ru





ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

 Подготовка поверхности	Поверхность перед нанесением обработать абразивом P-240		
 Очистка поверхности	Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона SOLID SILICON CLEANER		
 Пропорции смешивания	FULLER HS FULLER HS HARDENER 2K UNIVERSAL THINNER	По объему	По весу
		4 1 15-20%	100 16 21-28
 Вязкость	30-50 сек., DIN 4/20°C,		
 Жизнеспособность	1 ч. при 20°C		
 Оборудование	Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP Давление на входе:	1,6÷2,0 мм 2.0 – 2.5 бар	
 Нанесение	2-3 100% слоя общей толщиной до 150-300 μm сухого слоя перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя.		
 Выдержка 20°C	Между слоями 5-10 минут		
 Сушка	До полного высыхания: 20°C – 3-4 часа 60°C – 25 минут		
 ИК сушка короткие волны 60°C на поверхности	15-20 минут для толщины до 150-250 μm		
 Шлифование	Сухое шлифование производить абразивом P240-P500, мокрое шлифование P800 – P1000.		
 Техника безопасности	Во время работы с продуктами 2К необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работ		

