




### 620 SIMPLE CLEAR HS

ОПИСАНИЕ													
<p>Акрил-уретановый 2к лак с очень легким и комфортным нанесением. Образует покрытие с высоким уровнем блеска, защитой от истирания, а также стойкое к агрессивным средам и химическим веществам. Отлично подходит для процесса нанесения при воздушной сушке. Легко наносится и полируется после высыхания.</p>													
ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ													
<p>Наносить на выдержанное до полного матовения свежее базовое покрытие. При нанесении на старое покрытие его необходимо зашлифовать и обезжирить.</p>													
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ													
	<p><u>Очистка поверхности</u>; удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием очистителя <b>A1 AS 700</b> и <b>A1 WB 1000</b> Предварительная очистка поверхности имеющей старое лакокрасочное покрытие, с водой и мощным средством, ополаскивание чистой водой.</p>												
	<p><u>Шлифование</u> Шлифование; сухое шлифование, финальный шаг P400-P500 При локальном ремонте, шлифование зоны перехода необходимо выполнить с использованием абразивного материала P1500-2000</p>												
	<p><u>Очистка поверхности</u>: Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением с использованием очистителя <b>A1 AS 700</b> и <b>A1 WB 1000</b> <i>При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только сольвентные обезжириватели.</i></p>												
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>по объёму</th> <th>по весу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>620 SIMPLE CLEAR HS</b></td> <td><b>2</b></td> <td><b>100 г.</b></td> </tr> <tr> <td><b>620 Hardener Standard / 620 Hardener Fast</b></td> <td><b>1</b></td> <td><b>49 г.</b></td> </tr> <tr> <td><b>320 Thinner Standard</b></td> <td><b>0-5%</b></td> <td><b>0-8г.</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>При окраске больших площадей или высокой температуре, может быть разбавлен не более 5% <b>A1 320 Standard Thinner</b>.</p> <p><b>Время жизни смеси при 20°C: 620 Hardener Standard 3 часа / 620 Hardener Fast 2,5 часа</b></p>		по объёму	по весу	<b>620 SIMPLE CLEAR HS</b>	<b>2</b>	<b>100 г.</b>	<b>620 Hardener Standard / 620 Hardener Fast</b>	<b>1</b>	<b>49 г.</b>	<b>320 Thinner Standard</b>	<b>0-5%</b>	<b>0-8г.</b>
	по объёму	по весу											
<b>620 SIMPLE CLEAR HS</b>	<b>2</b>	<b>100 г.</b>											
<b>620 Hardener Standard / 620 Hardener Fast</b>	<b>1</b>	<b>49 г.</b>											
<b>320 Thinner Standard</b>	<b>0-5%</b>	<b>0-8г.</b>											
ВЯЗКОСТЬ													
	<p>18-20 секунд - DIN cup 4 при 20°C.</p>												
ОБОРУДОВАНИЕ													
	<p>Установки краскораспылителя :</p> <p><b>Диаметр дюзы</b> 1,3-1,4 мм</p> <p><b>Давление нанесения</b> 1.7-2.2 бар на входе в краскораспылитель HVLP макс 0.6-0.7 бар на воздушной головке</p>												

<b>НАНЕСЕНИЕ</b>							
	<p>Нанесите 2, равномерных, полных слоя на чистую поверхность. Межслойная выдержка 8-10мин. Толщина пленки покрытия при рекомендованном нанесении: 45-50 µm</p>						
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>							
	<p>VOC: 542 г/л Application (100:50 vol) 2004/42/EC - IIB (e)(840)(542)</p> <table border="0"> <tr> <td><b>620 SIMPLE CLEAR HS</b></td> <td><b>1,0 г\л</b></td> </tr> <tr> <td><b>620 Hardener Standard / 625 Hardener Fast</b></td> <td><b>0,98 г\л</b></td> </tr> <tr> <td><b>320 THINNER</b></td> <td><b>0,9 г\л</b></td> </tr> </table>	<b>620 SIMPLE CLEAR HS</b>	<b>1,0 г\л</b>	<b>620 Hardener Standard / 625 Hardener Fast</b>	<b>0,98 г\л</b>	<b>320 THINNER</b>	<b>0,9 г\л</b>
<b>620 SIMPLE CLEAR HS</b>	<b>1,0 г\л</b>						
<b>620 Hardener Standard / 625 Hardener Fast</b>	<b>0,98 г\л</b>						
<b>320 THINNER</b>	<b>0,9 г\л</b>						
<b>СУШКА</b>							
	<p>Сушка с <b>620 Hardener Standard / 620 Hardener Fast</b> при 60°C – 25 мин / 15 мин Монтажная прочность при 20°C – 4 часа / 2,5 часа ИК сушка: (данные для источника инфракрасного излучения с короткими/средними волнами): 1/2 мощности - 5 мин. Полная мощность – 10 мин. При относительной влажности воздуха выше 70% и/или температуре ниже +10°C воздушная сушка не рекомендуется.</p>						
<b>ОБРАБОТКА</b>							
	<p>После сушки и полимеризации, покрытие может быть отполировано. Может быть окрашен в течении 24ч. после сушки, без предварительного шлифования.</p>						
<b>ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ</b>							
	<p>Во время работы с продуктами 2K необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.</p>						

### ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками A1.

© Европроект 1999-2016  
Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::

Факс.: +7 (495) 229-4257 ::  
почта info@europroject.ru