







## 201 SEAM SEAL (310мл)

<b>ОПИСАНИЕ</b>	
Полиуретановый однокомпонентный шовный герметик. Склеивает и герметизирует одновременно. После полимеризации образует прочное и эластичное соединение с отличной защитой от УФ излучения и атмосферных воздействий. Покрытие может быть окрашено 2К акриловыми, полиуретановыми или любыми другими автоэмальями на водной и сольвентной основе. Цвет черный, белый и серый.	
<b>ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ</b>	
<b>201 Seam seal</b> имеет очень хорошую адгезию к многим субстратам, предварительно очищенным от грязи, соли, жира и подготовленным соответствующим образом.	
<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	
	<u>Очистка поверхности:</u> удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием очистителя <b>A1 AS 700</b> и <b>A1 WB 1000</b> Предварительная очистка поверхности, имеющей старое лакокрасочное покрытие, с водой и мощным средством, ополаскивание чистой водой.
	<u>Шлифование</u> сухое шлифование, финальный шаг с: P180-P220
	<u>Очистка поверхности:</u> Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением <b>201 Seam seal</b> с использованием очистителя <b>A1 AS 700</b> <i>При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только сольвентные обезжириватели</i>
<b>ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ</b>	
	Продукт готов к применению и не требует разбавления.
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>	
	<b>Оборудование:</b> Пистолет для герметика ручной или пневматический. <b>Давление нанесения для пневматического:</b> 3-4 бар
<b>ВЫДЕРЖКА ПЕРЕД ОКРАСКОЙ</b>	
	23°C – 25-30 мин.

## СУШКА




При 23°C и влажности 50%: 25-30 мин. на отлип  
8-12ч полная полимеризация

## ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ



Герметик может быть окрашен через 30мин. после нанесения.  
После полной полимеризации окраска возможна только с применением усилителя адгезии.  
Все 2К грунты A1, акриловые и базовые эмали.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



**Предел прочности:** [Н/мм<sup>2</sup>] (ISO 37 DIN 53504) > 2,0мм  
**Удлинение:** [%] (ISO 37 DIN 53504) > 250мм  
**Плотность:** 1,45 – 1,48 г/л.  
**Срок хранения при температуре от +10 до +25 не менее 18мес.**

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Во время работы с продуктами, необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.  
Помещения должны хорошо проветриваться.  
Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.

### ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками A1.

© Европроект 1999-2016

Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::

Факс.: +7 (495) 229-4257 ::

почта info@europroject.ru