





627 Diamond Clear HS

ОПИСАНИЕ		
2-компонентный высокоглянцевый лак с высоким сухим остатком, для применения в системе база/лак. Полностью прозрачный, с отличной стойкостью к UV. Композиция на основе акрил-полиуретанового сополимера.		
ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ		
Наносить на выдержанное до полного матовения свежее базовое покрытие. При нанесении на старое покрытие его необходимо зашлифовать и обезжирить.		
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ		
	<u>Очистка поверхности:</u> удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием очистителя A1 AS 700 и A1 WB 1000 Предварительная очистка поверхности, имеющей старое лакокрасочное покрытие, с водой и моющим средством, ополаскивание чистой водой.	
	<u>Шлифование</u> Шлифование; сухое шлифование, финальный шаг P400-P500 При локальном ремонте, шлифование зоны перехода необходимо выполнить с использованием абразивного материала P1500-2000	
	<u>Очистка поверхности:</u> Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением с использованием очистителя A1 AS 700 и A1 WB 1000 <i>При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только сольвентные обезжириватели.</i>	
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ		
		
		по объёму по весу
	627 Diamond Clear HS	2 100 г.
	627 Diamond Clear HS Hardener	1 53 г.
	320 Thinner Standart	0-5% 0-7 г.
ВЯЗКОСТЬ		
	16-18 секунд - DIN cup 4 при 20°C.	
ОБОРУДОВАНИЕ		
	Установки краскораспылителя:	
	Диаметр дюзы	1,3-1,4 мм
	Давление нанесения	RP 1.7-2.2 бар на входе в краскораспылитель HVLP макс 0.6-0.7 бар на воздушной головке
НАНЕСЕНИЕ		




Нанесите 1,5 или 2 слоя.
Толщина пленки покрытия при рекомендованном нанесении: 50-65µm

МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА




Выдержка между слоями: при 1,5 слойном нанесении 3 мин.
при 2 слойном нанесении 5-10 мин при 20°C.
Перед сушкой 10 - 15 мин.

СУШКА




Сушка
при 20°C – 4 - 5 часов
при 60°C – 30 мин.
ИК сушка: (данные для источника инфракрасного излучения с короткими/средними волнами): 1/2 мощности - 5 мин. Полная мощность – 15 мин.

ОБРАБОТКА



После сушки и полимеризации, покрытие может быть отполировано.
Может быть окрашен в течении 24ч. после сушки, без предварительного шлифования.



VOC 540 г/л
Плотность при 20°C: 627 Diamond Clear HS - 0,98 г/л
627 Diamond Clear HS Hardener – 1,04 г/л
Срок хранения 24 мес. в закрытой упаковке.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Во время работы с продуктами 2K необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.
Помещения должны хорошо проветриваться.
Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или

лицензированными торговыми марками A1.

© Европроект 1999-2016

Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::

Факс.: +7 (495) 229-4257 ::

почта info@europroject.ru