









830 1K EPOXY PRIMER

ОПИСАНИЕ	
<p>Однокомпонентный продукт, предназначенный для подготовки поверхности перед нанесением краски. Обладает очень высокими антикоррозионными свойствами и обеспечивает надежную защиту от влаги. Идеально подходит для местного ремонта. Грунт можно окрашивать ЛКМ на водной и сольвентной основе.</p>	
ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	
<p>Грунт можно наносить непосредственно на сталь, оцинкованную сталь, нержавеющую сталь, алюминий, а также старые ЛКП.</p>	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
	<p><u>Очистка поверхности</u>; удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием очистителя A1 AS 700 и A1 WB 1000</p> <p>Предварительная очистка поверхности имеющей старое лакокрасочное покрытие, с водой и моющим средством, ополаскивание чистой водой.</p>
	<p>Шлифование; сухое шлифование, финальный шаг с; P240 – P500</p> <p>При локальном ремонте, шлифование зоны перехода необходимо выполнить с использованием абразивного материала P500</p>
	<p><u>Очистка поверхности</u>:</p> <p>Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением 830 1K EPOXY PRIMER с использованием очистителя A1 AS 700 и A1 WB 1000</p> <p><i>При обезжиривании полиэфирных материалов используйте только сольвентные обезжириватели.</i></p>
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
	<p>Тщательно встряхните перед применением 830 1K EPOXY PRIMER</p> <p>Готов к применению</p>
НАНЕСЕНИЕ	
	<p>Дистанция 20-30 см</p> <p>Нанесите 1-3, равномерных, полных слоя на чистую поверхность.</p> <p>Толщина пленки покрытия при рекомендованном нанесении; 7-10 мкм.</p>
МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА	
	<p>Сушка между слоями 5-7 мин. Последующие покрытия могут быть нанесены не ранее чем через 15 минут и не позднее чем через 6 часов при 20°C.</p> <p><i>При превышении открытого времени, поверхность необходимо обработать матирующим материалом и повторно нанести 830 1K EPOXY PRIMER</i></p>
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ	



Все грунты-выравниватели А1, акриловые и базовые эмали.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Теоретический расход При рекомендованном нанесении, расход может быть около 7 м²/литр готовой смеси.

Практический расход материала зависит от многих факторов; формы объекта, подготовки поверхности, техники нанесения, воздушного давления и т.д.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Во время работы с продуктами 1К необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.

Помещения должны хорошо проветриваться.

Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками А1.

© Европроект 1999-2016

Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::

Факс.: +7 (495) 229-4257 ::

почта info@europroject.ru