









801 1K ETCH PRIMER

ОПИСАНИЕ	
Кислотный протравливающий грунт с отличными антикоррозионными и адгезионными свойствами. Предназначен для нанесения на предварительно отшлифованные и обезжиренные металлические поверхности. Предотвращает появление подпленочной коррозии. Требуется обязательное перекрытие акриловым грунтом.	
ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	
Грунт можно наносить непосредственно на сталь, оцинкованную сталь, нержавеющую сталь, алюминий.	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
	<u>Очистка поверхности</u> ; удаление загрязнения поверхности перед шлифованием с использованием очистителя A1 AS 700 и A1 WB 1000 .
	Шлифование : сухое шлифование, финальный шаг P240 – P320.
	<u>Очистка поверхности</u> : Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением 801 1K ETCH PRIMER с использованием очистителя A1 AS 700 и A1 WB 1000
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
	Тщательно встряхните перед применением 801 1K ETCH PRIMER Готов к применению
НАНЕСЕНИЕ	
	Дистанция 15-18 см Нанесите 1-2, равномерных, полных слоя на чистую поверхность. Толщина пленки покрытия при рекомендованном нанесении; 7-10 мкм.
МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА	
	Сушка между слоями 5-7 мин. Последующие покрытия могут быть нанесены не ранее чем через 20 минут и не позднее 4ч. при 20°C. <i>При превышении открытого времени, поверхность необходимо обработать матирующим материалом и повторно нанести 801 1K ETCH PRIMER</i>
ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ	
	Все акриловые грунты-выравниватели A1. Внимание: На кислотный грунт нельзя наносить полиэфирные и эпоксидные материалы!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Аэрозольные баллоны хранить в сухом помещении при температуре от -10°C до +35°C.
Срок годности – 24мес. при хранении в закрытой заводской упаковке при +20°C.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Во время работы с продуктами 1К необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути.
Помещения должны хорошо проветриваться.
Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками A1.

© Европроект 1999-2016

Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::

Факс.: +7 (495) 229-4257 ::

почта info@europroject.ru