



980 Smart Protect

ОПИСАНИЕ	
<p>Инновационный продукт, разработанный на основе водных дисперсий акриловых сополимеров. Обладает отличными показателями стойкости к абразивным, коррозионным воздействиям и отличными изолирующими и шумопоглощающими свойствами. Не имеет резкого запаха. Предназначен для шумо-виброзащиты пола, крыши, перегородки машинного отсека, колесных арок и т.д. Защищает от солевых растворов и образования коррозии.</p>	
ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ	
<p>Наносится на металл и ЛКП, не оказывает вредного воздействия на оцинкованные, пластиковые и резиновые поверхности.</p>	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
	<p><u>Очистка поверхности:</u> Ржавчину зачистить и обработать преобразователем. Удаление всех загрязнений и продуктов шлифования с поверхности перед нанесением 980 Smart Protect с использованием очистителя A1 AS 700.</p>
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ	
	<p>Продукт готов к применению и не требует разбавления. Перед применением, выдержать при комнатной температуре, не менее 2х часов. <u>Необходимо перемешать продукт, переворачивая емкость в вертикальной плоскости в течение не менее 1 минуты.</u></p>
ОБОРУДОВАНИЕ	
	<p>Оборудование Распылитель для нанесения антигравийных покрытий, сопло 6мм. Давление нанесения 4-6 бар Расстояние до детали 25-30 см</p>
НАНЕСЕНИЕ	
	<p>Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми, сухими, не содержать ржавчины, пыли и жира. Рекомендуемая температура нанесения от 15°C до 25°C. Нанесите необходимое количество продукта на поверхность. Если требуется большее количество слоев, то подсушите предыдущий в течении 30-60 мин. Продукт имеет высокие стабилизационные характеристики. Рекомендуемая толщина 400-1800 мкм. мокрого слоя.</p>
МЕЖСЛОЙНАЯ ВЫДЕРЖКА И СУШКА	
	<p>Выдержка между слоями при 20°C – 30-60 мин. Сушка 24ч при 20°C.</p>
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ	



Продукт на водной основе, не содержит органических растворителей.

Цвет: от светло – серого до черного

Объем: 1000 мл.

Морозостойкость ГОСТ Р52020, п. 9.8

Хранить в вентилируемом помещении при температуре от +5 20°С до +35 20°С, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в оригинальной герметично закрытой упаковке – 2 года

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ



Во время работы необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты.

Следует защищать глаза и дыхательные пути.

Помещения должны хорошо проветриваться.

Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации. Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками A1.

© Европроект 1999-2016

Москва, ул. Киевская, д.14, стр.9 :: тел.: +7 (495) 229-4242 ::

Факс.: +7 (495) 229-4257 ::

почта info@europroject.ru