



## SOLID PROFESSIONAL LINE STRUCTURE PAINT

Структурная краска для пластика

Артикул: 339.1000 (1000 мл)

Компоненты продукта:

STRUCTURE PAINT

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Высококачественная 1 - компонентная термопластическая покрывная акриловая краска со специальным эффектом имитирующая заводской неокрашенный пластик. Рекомендуется для покраски элементов из пластмассы, таких как бампер, зеркала. Позволяет получить мелкозернистую структуру

- Очень короткое время кристаллизации.
- Хорошие укрывающие способности.
- Высокая устойчивость к царапинам.
- Хорошая адгезия к грунту для пластика.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продукт предназначен для нанесения на основания из различного вида пластмасс, особенно полипропилена, PP и его смесей.

Поверхность, предназначенная для лакокрасочных работ должна быть предварительно тщательно обезжирена и протерта абразивным волокном. После чего должна быть повторно обезжирена, промыта водой и высушена воздухом.

**Внимание:** Перед нанесением краски поверхность пластика должна быть матированной, очищенной и покрытой грунтом по пластику 1К.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок хранения: 12 месяцев с момента изготовления

VOС для смеси= 697 [г/л]

Продукт отвечает требованиям директивы Европейского Союза (2004/42/WE), которая для этой категории продуктов (кат. В/5) определяет предельную величину ЛОВ на уровне 840 [г/л].

Цвет: черный, степень блеска: полуматовый
















# TDS

техническая информация

## ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

 Подготовка поверхности	Поверхность, предназначенная для лакокрасочных работ должна быть предварительно тщательно обезжирена и протерта абразивным волокном. После чего должна быть повторно обезжирена, промыта водой и высушена воздухом. <b>Внимание:</b> Перед нанесением краски поверхность пластика должна быть матированной, очищенной и покрытой грунтом по пластику 1К	
 Очистка поверхности	Поверхность обработать очистителем силикона <b>SOLID PROFESSIONAL SILICON CLEANER</b>	
 Пропорции смешивания	<b>STRUCTURE PAINT</b> <b>2K THINNER</b>	По объёму: 100% 50-60%
 Вязкость	17÷18 сек., DIN 4/20°C,	
 Жизнеспособность	До 24 часов при 20°C	
 Оборудование	Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP Давление на входе:	1.3÷1.7 мм в зависимости от необходимой структуры 2.0 – 2.5 бар
 Нанесение	1-2 слоя	
 Выдержка 20°C	Между слоями: 5-10 мин Время испарения зависит от температуры и толщины слоя	
 Сушка	От пыли: 15 мин Полное высыхание: 2 часа	
 Шлифование	Не требуется	
 Техника безопасности	Во время работы с продуктами 2К необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.	

